

HENECOLL PA 120

Holzleim Express

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universeller D2 Massivholz- und Montageleim.

ANWENDUNG

Super Schnellbinder-D2-Klebstoff nach DIN EN 204/205. Universeller Montageleim für Hart- und Weichholz sowie andere Holzwerkstoffe. Verarbeitung im Schnellpressverfahren mit kürzester Abbindezeit.

TECHNISCHE DATEN	
Basis:	Polyvinylacetat (PVAc)
Farbton:	transparent
Dichte:	ca. 1,08 g/m ³
Viskosität Brookfield (mPAS):	ca. 16.500
MFT (°C):	ca. 1 °C
Feststoffgehalt:	ca. 57 %
Beanspruchungsklasse:	D2
pH-Wert:	ca. 5
Feuergefährlichkeit:	entfällt

VERARBEITUNGSHINWEISE

Für alle materialführenden Teile empfehlen wir Werkstoffe aus V2A-Stahl (bzw. höherwertige Qualität) oder indifferentem Kunststoff (z.B. Teflon, PP oder Polyamid). Kontakt mit Eisen ist zu vermeiden. Mit den üblichen Auftragsgeräten wie Pinsel, Spachtel, Düse und Walze verarbeitbar.

Nicht mit Eisen in Berührung bringen; bei gerbstoffhaltigen Hölzern besteht Verfärbungsgefahr.

VERARBEITUNG	
Verarbeitungstemperatur:	ca. 15°-25°C
Holz-Materialfeuchte:	ca. 8-12%
Auftragsart:	mit Pinsel, Spachtel, Düse und Walze
Auftragsmenge:	100-160 g/m ²
Offene Zeit:	3-5 min. (je nach Auftragsmenge und Verarbeitungsbedingungen)
Pressart:	Schraubzwingen
Pressdruck:	> 0,2 [N/mm ²]
Presszeit:	bei 50°C: ca. 2 min.* bei 90°C: ca. 1 min.* *) Diese Werte beziehen sich auf direkte Temperatureinwirkung bei dünnwandigen Werkstoffen (ca. 1mm dick). Bei stärkeren Werkstoffen sind die notwendigen Presszeiten entsprechend zu ermitteln.
Weiterverarbeitung:	1 Tag
Reinigung	Maschinen und Geräte nach Gebrauch mit kaltem oder warmen Wasser reinigen.
Lagerfähigkeit:	6 Monate im gut verschlossenen Originalgebinde trocken und kühl (15-25°C). Vor Frost schützen!

WICHTIGE HINWEISE

- Verarbeitungsbedingungen beachten und einhalten.
- Material- und Leimtemperatur ggf. messen.
- Offene Zeit beachten.
- Erforderliche Presszeit nach örtlichen Bedingungen prüfen; ggf. Versuche durchführen.
- Kontakt mit Eisen vermeiden, da Verfärbungen auftreten können.
- Abweichungen von den richtigen Arbeitsbedingungen können zu Fehlverleimungen führen.
- Bei Verleimung mit inhaltsstoffreichen Hölzern können Verfärbungen in der Leimfuge auftreten.
- Leim vor Gebrauch aufrühren.
- Produkt frostfrei transportieren und lagern.
- Lagerung über 25°C verändert die Viskosität. Die Fließfähigkeit aus Containern wird beeinträchtigt.
- Behälter bis zum Gebrauch originalverschlossen halten.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.