

HENECOLL PA 122

Universalleim

PRODUKTBESCHREIBUNG

PVAc Dispersion für den Möbel- und Innenausbau.

ANWENDUNG

Für alle gebräuchlichen Holzverleimungen im Möbel- und Innenausbau.

TECHNISCHE DATEN	
Basis:	PVAc Dispersion
Farbton:	weiß
Dichte:	1,1g/m ³
Viskosität Brookfield (mPas):	17 000±3 000
MFT-Punkt:	+8°C
Feststoffgehalt:	51±1%
Beanspruchungsklasse:	D2 nach ÖNORM EN 204
Feuergefährlichkeit:	entfällt

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die zu verleimenden Materialien sollten staub-, öl- und fettfrei sein sowie entsprechende Passgenauigkeit aufweisen. Bei Hart- und Exotenhölzern empfiehlt sich ein beidseitiger Leimauftrag zur Erhöhung der Festigkeit, dadurch ergibt sich auch eine längere offene Zeit.

VERARBEITUNG	
Verarbeitungstemperatur:	mindestens +12°C
Holz-Materialfeuchte:	8-12%
Auftragsart:	mit Pinsel, Spachtel, Roller, Auftragsgeräte
Auftragsmenge:	120-160g/m ² je nach Saugfähigkeit der Materialien
Offene Zeit:	4-8 Min. bei 20°C
Pressart:	Schraubzwingen, Verleimständer, hydraulische Presse
Pressdruck:	0,3-0,5 N/mm ²
Presszeit:	bei 20°C ab 30 Min.
	50°C ab 7 Min.
Weiterverarbeitung:	1 Tag
Reinigung:	mit Wasser, solange der Klebstoff nicht eingetrocknet ist
Lagerfähigkeit:	6 Monate im verschlossenen Gebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +15 und 25°C.

WICHTIGE HINWEISE

- Kontakt mit Metallen ist zu vermeiden, da es zu Verfärbungen führt.
- Die offene Zeit und die Abbindezeit werden von den Arbeitsverhältnissen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit und Saugfähigkeit der Werkstoffe) sowie der Auftragsmenge, beeinflusst.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.