

HENECOLL PA 67

Bauleim

PRODUKTBESCHREIBUNG

1K D3 Dispersionsleim.

ANWENDUNG

Für alle gebräuchlichen Holzverleimungen im Fenster-, Möbel- und Innenausbau mit sehr guter Wärmebeständigkeit nach Watt 91 und guten Maschinenlaufeigenschaften. HENECOLL PA 67 Bauleim eignet sich für Hochfrequenzverleimungen, für Schichtstoffplatten, Furniere, zur Herstellung von Leimholz, zur Türenfertigung und die Parkettboden-Produktion.

TECHNISCHE DATEN	
Basis:	PVAc Dispersion
Farbton:	weiß
Dichte:	1,03 g/cm ³
Viskosität Brookfield (mPas):	9000±1500
MFT-Punkt:	+4°C
Feststoffgehalt:	50±1%
Beanspruchungsklasse:	D3 nach IFT. Rosenheim
Feuergefährlichkeit:	entfällt
Wärmebeständigkeit:	Watt 91 nach IFT. Rosenheim

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Klebeflächen müssen plan, sauber und fettfrei sein. Für alle materialführenden Teile empfehlen wir Werkstoffe aus V4A-Stahl (bzw. höherwertige Qualität) oder indifferentem Kunststoff (z.B. Teflon, PP oder Polyamid). Kontakt mit Eisen ist zu vermeiden. Bei weiteren Fragen wenden sie sich bitte an den Gerätehersteller oder an unsere Anwendungstechnik

VERARBEITUNG	
Verarbeitungstemperatur:	mindestens +7°C
Holz-Materialfeuchte:	8-12%
Auftragsart:	mit Pinsel, Spachtel, Roller, Auftragsgeräte
Auftragsmenge:	100-200g/m ²
Offene Zeit:	8-10 Min.
Pressart:	Schraubzwingen, Verleimständer, hydr. Pressen, Hochfrequenzpressen
Pressdruck:	0,2-0,3 N/mm ²
Presszeiten:	bei 20°C 10-25 Min.
	30°C 6-8 Min.
	50°C 4-6 Min.
Weiterverarbeitung:	D3 wird nach 7 Tagen der Verleimung erreicht
Reinigung:	mit Wasser
Lagerfähigkeit:	6 Monate im verschlossenen Gebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +15 und 25°C.

WICHTIGE HINWEISE

- Kontakt mit Metallen ist zu vermeiden, da dies zu Verfärbungen führt.
- Bei Verleimung mit inhaltsstoffreichen Hölzern können Verfärbungen in der Leimfuge auftreten [Probeverleimung wird empfohlen].
- Die offene Zeit und die Abbindezeit werden von den Arbeitsverhältnissen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit und Saugfähigkeit der Werkstoffe) sowie Auftragsmengen beeinflusst.
- Vor der Verarbeitung sollte der Leim gut aufgerührt werden.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.